



Аттестат аккредитации № РОСС НА.001.075.16-001.23 действителен с 28.03.2022г. по 16.05.2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Зав. отд. испытаний геосинт. материалов ООО НИЦ

М.П.

Е.П. Ермилов

«25» декабря 2023 г.

Протокол испытаний № КГ121223-1

(геосинтетического материала)

- Заказчик:** ООО «Комитекс ГЕО». Юридический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д.10.
 - Сведения о материале:** Объемная диффузионная мембрана Атмен Вент 450 1,6*20м, (32 км.м.)
 - Дата и место отбора проб:** проба предоставлена заказчиком 12.12.2023г.
 - Дата и место проведения испытаний:** 22.12.2023г. г. Москва ул. Лобненская 21, помещение 1.
 - Цель испытаний:** Определение стабильности размеров, гибкости при низких температурах.
 - Оборудование и средства измерений:** Линейка измерительная металлическая зав.№ 36 СП №С-АКЗ/27-01-2023 до 26.01.2024 г, универсальная испытательная машина РЭМ-20А-2, №57528-14, зав. №908440, свидетельство о поверке №13952-П16/23 до 10.08.2024 г.
 - Условия проведения испытаний:** T= +21.8 °С, W=55%.
- Результаты испытаний представлены в таблицах 1 и 2.

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. изм.	Метод испытания	Фактическое значение		Нормативные требования
				Единичный образец	Среднее значение	
1	Изменение линейных размеров в продольном направлении	%	ГОСТ EN 1107-2-2011	0,0 0,0 0,0	0,0	Стабилен при 80°C
2	Изменение линейных размеров в поперечном направлении	%	ГОСТ EN 1107-2-2011	0,0 0,0 0,0	0,0	Стабилен при 80°C
3	Гибкость при -40°C с лицевой стороны	-	ГОСТ EN 1109-2011	трещины и повреждения отсутствуют		гибкий при -40°C
4	Гибкость при -40°C с изнаночной стороны	-	ГОСТ EN 1109-2011	трещины и повреждения отсутствуют		гибкий при -40°C

Заключение: По результатам испытаний материал объемная диффузионная мембрана Атмен Вент 450 1,6*20м, (32 км.м.) соответствует предъявляемым требованиям

Испытания провел:

Зав. отд. испытаний геосинт. материалов

Е.П. Ермилов

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения ИЦ.